

TERAPUR® UV 2K

TANIMI:

Akrilik üretilen esaslı, iki komponentli, airless spray ile uygulanan, toz tutmayan, UV ışınlarından etkilenmeyen çizilme direnci yüksek, solvent bazlı koruyucu boyadır.

KULLANIM YERLERİ:

- Metal konstrüksiyonlar
- Agresif korozif ortamlarda (Gemi Sanayi)
- Galvaniz çatıların boyanmasında
- Estetiğin ön planda olduğu uygulamalarda

ÖZELLİKLERİ:

- Yağmur,güneş,aşırı soğuk ve sıcak hava şartları ve atmosferik kirliliklere karşı çok yüksek dayanım
- Hızlı kuruma
- Yüksek kimyasal dayanım ve optimum elastisite
- Pot Life:4 saat(20°C)
- 5°C ile +40°C arasında uygulama yapılabilir.
- Uygulamadan 3 saat sonra yağmur veya rutubetten etkilenmez.
- Çok yüksek su iticilik özelliğine ve korozif dayanıma sahiptir.
- Gerekliğinde min. yüzey hazırlığı ile çok kolaylıkla yenilenebilir.
- Volume Solid:%50±3 Yoğunluk:1,3 kg/Lt

UYGULAMA :

Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, yağ, toz ,boya veya inşaat atıklarından, aderansı azaltacak gevşek parçalardan arındırılmalıdır. Yüzey hazırlığı Sa 2½ seviyesinde yapılmalıdır. Hazırlığı tamamlanan metal yüzey üzerine çinko fosfat içeren phenalkamine epoxy esaslı,yüzey toleranslı **TERAPOX PRIMER ZF** ile min. 50 mikron kuru film kalınlığı oluşturulacak şekilde astarlanmalıdır. Astar uygulanmasına müteakip **TERAPUR UV 2K** katlar arasında 24 saat kuruma süresi bırakılarak toplamda iki kat uygulama yapılmalı ve min.50 mikron kuru film kalınlığı sağlanmalıdır. Uygulamada gerekli durumlarda poliüretan tineri ile inceltilir.

SARFIYAT : 2 kat uygulama için 0,400 kg/m² (yüzeyin porözitesine , hava şartlarına ve uygulama tekniğine göre değişebilir. Püskürtme sistemde yapılan uygulamalarda kayıp faktörü dikkate alınmalıdır.)

AMBALAJ: 20 Kg Set

RENKLER: RAL kataloğundaki renklerde üretim yapma imkanı vardır.

ALETLERİN TEMİZLİĞİ: Poliüretan tineri ile yapılır.

DEPOLAMA : Direkt güneş ışığından korunmalı ,kapalı,serin ve kıvılcım çıkma olasılığı olmayan alanlarda depolanmalıdır.Ambalajların kapağı sıkıca kapalı olmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR/UYARILAR :

- Donmaya karşı koruyunuz.
- +5°C'nin altında uygulama yapılmamalıdır.
- Yeterli hava sirkülasyonu olmayan yerlerde uygulama yapılmamalıdır. Direkt olarak solunmasından kaçınılmalıdır. Uygulama esnasında mutlaka koruyucu elbise ve havalandırma ekipmanları kullanılmalıdır.
- Cilt veya göz ile temasından kaçınılmalı ve gerekli koruyucu tedbirler alınmalıdır. Koroziftir. Cilt ile temas halinde sabun ile yıkanmalıdır. Yutulması tehlikelidir.
- Asit ve alkali ortama dayanım hakkında teknik servisimize danışılmalıdır.

Uzkim Yapı Kimya İnş. Ltd. Şti.

Saray Mah.1500 Sok. No:16/H
Kahramankazan-ANKARA / TÜRKİYE
Tel:+90.312.8020040 Fax:+90.312.8020042
www.terakord.com e.mail:info@terakord.com



Notlar

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler uygulama ve şantiye koşulları sebebiyle değişiklik gösterebilirler. Ön reaksiyon süresi beklenmeden düşük sıcaklıklarda uygulama yapılırsa yüzeyde beyazlaşma ve beneklenme gibi etkiler oluşabilir.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

Yasal Notlar

Uzkim Yapı Kimya Ltd ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulamalara ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Uzkim Yapı Kimya Ltd'nin tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı ve uygulandığı durumlarda Uzkim Yapı Kimya Ltd'nin sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Uzkim Yapı Kimya Ltd ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Uzkim Yapı Kimya Ltd tarafından belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Uzkim Yapı Kimya Ltd sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Uzkim Yapı Kimya Ltd ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün teknik bilgi föyünün son baskısını Uzkim Yapı Kimya Ltd'ya başvurarak temin edebilirler ve ilgili ürüne ait son baskı olup olmadığını araştırmak zorundadırlar.

Uzkim Yapı Kimya İnş. Ltd. Şti.

Saray Mah.1500 Sok. No:16/H
Kahramankazan-ANKARA / TÜRKİYE
Tel:+90.312.8020040 Fax:+90.312.8020042
www.terakord.com e.mail:info@terakord.com

